

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СФ-015Г	Фенолоформальдегидная смола, новолачного типа для горячего лакирования
----------------	---

СВОЙСТВА

СФ-015Г представляет собой смолу новолачного типа, полученную путем поликонденсации фенола и формальдегида в присутствии катализатора. Смола предназначена для производства лакированного песка горячим способом. СФ-015Г производится в виде гранул, с минимальным количеством пыли, что значительно облегчает работу с материалом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смола СФ-015Г применяется для изготовления лакированного песка горячим способом, который необходим для изготовления оболочковых форм и стержней (Shell-процесс), бункерным (насыпным) и пескодунным способами. Использование смолы СФ-015Г обеспечивает высокую термостойкость стержней и форм при заливке. Подходит для стального и чугунного литья, а также может использоваться для литья из цветных сплавов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 6-07-5751766-5-88
Внешний вид	Гранулы неопределенной формы от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Массовая доля свободного фенола, %, не более	4,0
Температура каплепадения, °С	105-115
Динамическая вязкость раствора смолы, мПа*с	30-70

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для производства лакированного песка горячим способом. Предварительно нагретый песок смешивают в специальном миксере со смолой СФ-015Г, в количестве 3-4% от массы песка. Температура песка должна быть в пределах 120-140 С. Перемешивают до полного расплавления смолы, добавляют раствор уротропина, вспомогательные добавки и охлаждают песчаную смесь. Полученный лакированный песок готов к применению для изготовления оболочковых форм и стержней. Возможно, приготовление лакированного песка с иным соотношением компонентов с учетом индивидуальных требований потребителя.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смолу СФ-015Г упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем, или мягкие контейнеры типа МКР, МКО различных типоразмеров, с двумя полиэтиленовыми вкладышами.

Смолу транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. При транспортировании связующего в открытых транспортных средствах, требуется обязательное покрытие контейнеров защитным материалом (брезент). В период хранения исключить попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и действия высокой температуры (хранить вдали от отопительных приборов).

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке, при температуре не выше 25°C.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».