

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Disopast® 2357 C

Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на водной основе

СВОЙСТВА

Disopast 2357 C представляет собой готовое к использованию водное противопригарное покрытие светло-серого цвета на основе силиката циркония. Оптимальное сочетание неорганических и органических суспензирующих агентов и связующих компонентов, обеспечивает высокое содержание сухого вещества и быстрое высыхание покрытия. Disopast 2357 C характеризуется очень плотным слоем, с высокой прочностью к истиранию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Disopast 2357 C используется при производстве отливок из стали, для нанесения на пенополистирольные модели по ЛГМ процессу, а также для нанесения на литейные формы и стержни из всех типов холоднотвердеющих формовочных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 2312-874-55778270-2009
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия светло-серого цвета без посторонних включений
Плотность при 20°C, г/см ³	2,15-2,25

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Disopast 2357 C перед применением тщательно размешивают ручной краскомешалкой до однородного состояния в течение 10 минут. Температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°C. Покрытие может использоваться неразбавленным. При необходимости допустимо добавление небольшого количества воды. Disopast 2357 C поставляется готовым для нанесения кистью. Также возможно нанесение обливом и окунанием. Слой покрытия сушится микроволновой сушкой или в печи тёплым воздухом.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 25-литровые или 42-литровые одноразовые бочки, а также в контейнеры.

Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки не допускать замораживания покрытия.

Срок хранения – 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре не выше 25°C.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».